



SERIZZO ANTIGORIO

Ortogneiss granitoide con grana media omogenea e colorazione grigio scuro per la presenza di notevole quantità di mica biotite; è il più scuro tra le varietà di serizzo. Foliazione ben evidente. Composizione mineralogica: quarzo abbondante, feldspato potassico in piccoli porfiroclasti, plagioclasio (An 25-30%), biotite, scarsa muscovite, ± epidoto (allanite).

PRINCIPALI IMPIEGHI

Edilizia civile e industriale:

pavimenti e rivestimenti per interni ed esterni - pedate - alzate - zoccolini - soglie - davanzali - contorni per finestre - portali - cornici - copertine - balconi - mensole - colonne.

Arredo urbano:

cordoli - pavimentazioni stradali - panchine - fontane - fioriere.

Arredamento:

caminetti - tavoli - piani per cucine e bagni.

Arte funeraria:

monumenti - cappelle.

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE

1	Carico di rottura a compressione semplice (Mpa) Druckfestigkeit bei einfacherem Druck - Charge de rupture par compression Compression breaking load	141
2	Carico di rottura a compressione semplice dopo trattamento di gelività (Mpa) Druckfestigkeit bei einfacherem Druck nach Frosteinwirkung - Charge de rupture par compression après gélivit�� - Compression breaking load after freezing	128
3	Coefficiente di imbibizione (%) Wasseraufnahme (in % des Gewichts) - Coefficient'd'imbibition (en poids) - Imbibition coefficient (by weight)	3,75
4	Carico di rottura a trazione indiretta mediante flessione (MPa) Biegezugfestigkeit - R��sistance a la traction indirecte par flexion Ultimate tensile strength	16
5	Resistenza all'urto: altezza minima di caduta (cm) Aufschlagprobe; Mindestfallh���� - R��sistance aux chocs: hauteur min. de chute Impact test; min. fall height	82
6	Coefficiente di dilatazione lineare termica ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$) Linearer W��rmeausdehnungskoeffizient - Coefficient de dilatation lin��aire thermique Thermal linear expansion coefficient	12,75
7	Usura per attrito radente Abnutzung durch Gleitreibung - Essai d'usure par frottement de glissement Frictional wear test: relative	0,75
8	Peso dell'unità di volume (kN/m³) Raumgewicht - Poids par volume - Weight per unit of volume	27,3
9	Modulo di elasticit�� normale (MPa) Elastizit��tsmodul - Module d'��lasticit�� normal - Elasticity modul	tangente Et secante Es 40824 20199
10	Microdurezza Knoop (Mpa) Mikroh��rte Knoop - Microduret�� Knoop - Knoop microhardness	4576
11	Coefficiente di Poisson Wasseraufnahme bei Poisson - Coefficient de Poisson Poisson coefficient	tangente ϑ_t secante ϑ_t 0,361 0,122
12	Velocit�� onde ultrasoniche (m/s) Geschwindigkeit welle ultrashall - Vitesse ondes ultra-soniques - Speed waves ultrasonic	2295

ANALISI CHIMICA

Composizione chimica % in peso degli ox degli elementi chimici costituenti la roccia.

SiO ₂	=	68,0
TiO ₂	=	1,4
Al ₂ O ₃	=	17,6
Fe ₂ O ₃	=	0,5
FeO	=	1,9
MgO	=	1,1
CaO	=	2,0
Na ₂ O	=	3,7
K ₂ O	=	3,8

ANALISI MODALE

Composizione mineralogica % in volume dei minerali componenti la roccia.

Quarzo	=	30
Plagioclasio	=	25
Ortoclasio	=	26
Biotite	=	10
Muscovite	=	5
Epidoto	=	3
Accessori: Tormalina, Zircone, Apatite	=	1